



SUPER DUPLEX

Principais características

- Resistência excelente à corrosão fissurante sob tensão em ambientes com cloretos
- Resistência excelente à corrosão por picadas e à corrosão intersticial
- Resistência elevada à corrosão geral

IMPORTANTE

Fabricaremos de acordo com suas propriedades mecânicas necessárias

principais vantagens para você, nosso cliente



ALCANCE
0,025 mm a 21 mm
(0,001" a 0,827")



Pedidos desde 3m a 3t
(10ft a 6000Lbs)



ENTREGA
3 SEMANAS
Entrega: dentro de 3 semanas



Arame sob encomenda para sua especificação



Disponível serviço de correio expresso (EMS)



Suporte técnico

SUPER DUPLEX disponível em:-

- Cabo circular
- Barras ou comprimentos
- Cabo plano
- Cabo moldado
- Corda/cabo

Embalagem

- Bobinas
- Rolos
- Barras ou comprimentos



Composição química			Especificações	Principais características	Aplicações típicas
Elemento	Min %	Max %	ISO 15156-3 (NACE MR 0175)	Resistência excelente à corrosão fissurante sob tensão em ambientes com cloretos Resistência excelente à corrosão por picadas e à corrosão intersticial Resistência elevada à corrosão geral	Exploração de petróleo e gás Aplicações marítimas
C	-	0.03			
Mn	-	1.2	Designações		
Si	-	0.80	W.Nr. 1.4410 UNS S32750 2507 AWS 169		
S	-	0.015			
P	-	0.035			
Cr	24.00	26.0			
Ni	6.0	8.0			
Mo	3.0	4.5			
N	0.24	0.35			
Cu	-	0.5			
Fe	BAL				

Densidade	7.8 g/cm ³	0.28 lb/in ³
Ponto de fusão	1350 °C	2460 °F
Coefficiente de expansão	13.5 µm/m °C (25 – 100 °C)	7.5 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 200 °F)
Módulo de rigidez	77 kN/mm ²	11000 ksi
Módulo de elasticidade	200 kN/mm ²	29000 ksi

Tratamento térmico de peças acabadas					
Estado conforme fornecido pela Alloy Wire	Tipo	Temperatura		Tempo (Hr)	Arrefecimento
		°C	°F		
Recozido ou têmpera de mola	Redução da tensão	250	480	1	Ar

Propriedades				
Estado	Força tênsil aprox.		Temperatura de funcionamento aprox.	
	N/mm ²	ksi	°C	°F
Solution Recozido	< 1000	< 145	-200 to +300	-330 to +570
Têmpera de mola	1300 – 1900	189 – 276	-200 to +300	-330 to +570

As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os.